

Die Eigenschaften von Polyimid	Einheit	Bereich
Temperaturbeständigkeit	° C	< 400
Reißfestigkeit	MPa	< 390
Zugfestigkeit	MPa	< 8800
Bruchdehnung	in %	< 100
Durchschlagsfestigkeit	KV/mm	150
Elektrischer Volumenwiderstand	Ω cm	$10^5 - 10^{16}$
Elektrischer Oberflächenwiderstand	Ω	$10^5 - 10^{16}$
Wärmeleitfähigkeit	W / (m*K)	0.2 - 0.6